臭気判定

サンプリングバッグ
SAMPLING BAG

気体採取用バッグのご案内

フレックサンプラー®
Flek-Sampler®

PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを使用しており、機械的強度、耐薬品性、ガスバリア性にも優れています。素材由来の固有臭が少ないのが特徴で、臭気の測定、評価には最適です。悪臭防止法にも対応しております。

フィルム素材	PET（ポリエチレンテレフタレート）
フィルム厚	38μm透明フィルム 25μm/50μmアルミコーティングフィルム
フィルム耐熱温度	約250℃
特徴	より優れた無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能
用途	臭気測定、作業環境測定、土壌ガス測定、 揮発性有機化合物測定（VOC）等

テドラー®バッグ
Tedlar®Bag

各種ガス・有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル製のガス分析用サンプリングバッグです。



フィルム素材	PVF（ポリフッ化ビニル）
フィルム厚	50μm
フィルム耐熱温度	約100℃
特徴	各種ガス、有機溶剤に優れた耐性
用途	自動車内装材、自動車排気ガス、石油ガス成分測定、 特定悪臭物質、有機溶剤、無機ガス測定等

PVDFバッグ
PVDF Bag

耐薬品性、耐熱性が高いポリフッ化ビニリデン製フィルムを用いたバッグです。ヒートシールも可能で、様々な用途に用いられています。



フィルム素材	PVDF（ポリフッ化ビニリデン）
フィルム厚	50μm
フィルム耐熱温度	約170℃
特徴	優れた耐薬品性・耐熱性
用途	自動車内装材、有機溶剤、作業環境測定等

BSバッグ
BS Bag

BSバッグはビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、フィルム素材からの溶出成分の影響を受け難く、消臭機能試験に適してます。

フィルム素材	多層構造フィルム
フィルム厚	53μm
フィルム耐熱温度	約120℃
特徴	特に溶剤に対する耐性、耐熱性
用途	消臭機能試験【繊維】、無機ガス試験等

FMバッグ
FM Bag

PET(ポリエチレンテレフタレート)をベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製のバッグで、消臭機能試験(繊維)に適しています。

フィルム素材	多層構造フィルム
フィルム厚	57μm
フィルム耐熱温度	約90℃
特徴	特に溶剤に対する耐性、耐熱性
用途	消臭機能試験【繊維】、無機ガス試験等

スカイピア®バッグ
Skypia®Bag

EVOHを主原料とした多層構造(ラミネート)フィルム製のバッグです。材質由来のアウトガス(素材成分の溶出)も少なく、表裏は対称構造となっているため両面とも溶着が可能です。



フィルム素材	EVOH（エチレン－ビニルアルコール共重合体）
フィルム厚	55μm
フィルム耐熱温度	約165℃
特徴	優れたガスバリア性、耐吸着性・耐熱性
用途	自動車内装材VOC放散試験

フッ素樹脂バッグ
Fluororesin Bag

ネオフロン®FEP樹脂フィルムを使用しており、耐薬品性・耐熱性に優れています。

フィルム素材	FEP　四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合体
フィルム厚	50μm
フィルム耐熱温度	約70℃
特徴	優れた耐薬品性、耐熱性
用途	有機溶剤測定

TOTAL ODOR CONDUCTOR

OMI 近江オドエアーサービス
OMI ODOR AIR SERVICE Co., Ltd.

http://www.shoshu.com/

MADE in JAPAN

取扱販売店

SEIKO 正晃株式会社

http://seikonet.jp/customer/

福岡第一営業所 (092)611-8131	久留米営業所 (0942)45-1331	宮崎営業所 (0985)27-1331	山口営業所 (083)972-0215
福岡第二営業所 (092)611-5335	大分営業所 (097)558-0025	鹿児島営業所 (099)260-7133	下関配送センター (083)248-3862
福岡西営業所 (092)330-6060	佐賀営業所 (0952)22-7841	長崎営業所 (0957)49-2780	海外営業所 (092)611-5570
北九州営業所 (093)671-8006	熊本営業所 (096)380-0055	沖縄営業所 (098)888-3666	東京支店 (03)5947-6680